



Boletim Técnico

AkzoNobel

Sparlack Cetol Classic Brilhante - Exterior

Classificação: Produto classificado conforme norma ABNT NBR 11702 de 09/2019 – Tipo 4.3.1.7.

Descrição: Sparlack Cetol Classic Brilhante é um ultra protetor elástico, que não trinca e não descasca. Durabilidade de 6 anos. Proteção máxima para madeiras expostas ao sol e à chuva e com ação contra fungos e bolor. Forma uma película elástica, capaz de acompanhar os movimentos naturais de dilatação e contração da madeira. Fissuras, trincas e rachaduras que aparecem na estrutura da madeira não se enquadram como movimentos naturais. Nesses casos, Cetol Classic não é capaz de acompanhar as deformações da superfície.

Indicação: Indicado para casas, portas, janelas portões e lambris.

Diferenciais: Película ultra resistente ao sol e a chuva. Máximo filtro UV. Hidrorrepelente. Protege contra fungos.

Propriedades físico-químicas

Cor: Canela, Cedro, Imbuia, Mogno e Ipê.

Viscosidade (Krebs): 60 - 70 UK

Brilho (20°): Mín. 80 UB

Peso Específico: 0,879 - 0,942 g/cm³

Sólidos/Volume: 44 – 50%

VOC (compostos orgânicos voláteis): 435 - 446 g/L

Sólidos/Peso: 48 – 54 %

Ponto de fulgor: 37°C

Informações técnicas

Composição: Resinas alquídicas, filtro solar ligado ao polímero (patente AKZO EP 172395), biocidas não metálicos, pigmentos transparentes efetivamente absorvedores de raios UV, hidrocarbonetos alifáticos, secantes, além de aditivos.

Prazo de validade: 36 meses

Embalagem: 3,6 L e 900 mL

Dados de aplicação

Diluyente: Não aplicável

Diluição: Não diluir o produto. Pronto para uso

Rendimento acabado (*):

Até 20 m²/Galão

Até 5 m²/¼ Galão

Variável conforme tipo de madeira e espessura da camada aplicada.

(*) Rendimento referente a aplicação de 3 demãos

Nº de Demãos:

Madeira nova: 3 demãos.

Repintura: 1 ou 2 demãos,

Acessórios de Pintura: Pincel ou trincha de cerdas macias.

Limpeza:

Para ferramentas utilize Aguarrás Coral.

Secagem: Toque: 4 horas;

Entre demãos: 24 horas;

Completa: 24 horas

Recomendações: Evite a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 85%.

Limitação de Responsabilidade

Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela AkzoNobel Tintas Decorativas Brasil sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos são dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor. Rev.: 03/2021.

