



# Boletim Técnico

AkzoNobel

## Sparlack Cetol Stain Balance - Interior e Exterior

**Classificação:** Produto classificado conforme norma ABNT NBR 11702 de 09/2019 - Tipo 4.4.2.2.

**Descrição:** Sparlack Cetol Stain Balance é um protetor elástico impregnante, que não trinca e não descasca. Realça os veios da madeira. Durabilidade de 3 anos (a durabilidade pode ser inferior para a cor Incolor UV Glass). Com tecnologia Balance (pronto para uso, seca rápido e não deixa cheiro). Proteção máxima para madeiras expostas ao sol, à chuva e proteção contra radiação UV. Sua fórmula penetra fundo na madeira, tratando e realçando a beleza natural dos seus veios.

**Indicação:** Indicado para ambientes externos e internos como portas, janelas, portões, móveis de jardim, pergolados e decks.

**Diferenciais:** Realça os veios da madeira. Secagem rápida e sem cheiro. Alto filtro UV. Hidrorrepelente. Fácil aplicação.

### Propriedades físico-químicas

Cores: Mogno, Imbuia, Natural e Incolor UV Glass.

Viscosidade (CF4): 27 – 33 s

Brilho (60°): 20 - 40 UB

Peso Específico: 0,999 – 1,070 g/cm<sup>3</sup>

Sólidos/Volume: 19 – 23%

VOC (compostos orgânicos voláteis): máx. 9 g/L

Sólidos/Peso: 21 – 25%

Ponto de fulgor: >100°C

### Informações técnicas

**Composição:** Produto à base de copolímeros acrílicos em emulsão, pigmentos transparentes absorvedores de raios ultravioletas, biocidas não metálicos, agente fosqueante, aditivos e água.

Prazo de validade: 24 meses

Embalagem: 16,0L\*, 3,6 L e 900 mL

\* Embalagem exclusiva para a região Sul do Brasil

### Dados de aplicação

Diluído: não aplicável

Nº de Demãos:

Rendimento:

Madeira nova: 3 demãos ou 4 demãos para a cor Incolor UV Glass.

Até 72 m<sup>2</sup>/Galão/demão

Até 18 m<sup>2</sup>/¼Galão/demão

Até 320 m<sup>2</sup>/Lata 16L/demão

Variável conforme tipo de madeira ou espessura de camada aplicada

Sobre madeiras resinosas de ambiente externo, devem ser aplicadas 4 demãos independente da cor. Em decks devem ser aplicadas 4 demãos nas seis faces da madeira.

Acessórios de Pintura: Pincel ou trincha de cerdas macias.

Repintura: 1 ou 2 demãos

Secagem

Limpeza:

Ao toque: 30 minutos;

Limpe as ferramentas com água e sabão

Entre demãos: 4 horas;

Completa: 4 horas (varia com as condições meteorológicas).

Recomendações: Evite a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 85%.

Diluição: Não diluir o produto. Pronto para uso

**Limitação de Responsabilidade**

Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela AkzoNobel Tintas Decorativas Brasil sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos são dados de boa-fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor. Rev.: 01/2023

