



Boletim Técnico

AkzoNobel

Sparlack Solgard Triplo Filtro Solar Acetinado - Exterior

Classificação: Produto classificado conforme norma ABNT NBR 11702 de 09/2019 – Tipo 4.3.1.8.

Descrição: Sparlack Solgard Triplo Filtro Solar Acetinado é um verniz super premium de alta durabilidade. Tripla proteção contra sol e chuva. Durabilidade de 5 anos. Inibe a penetração de raios solares, protege e embeleza a superfície. Apresenta alto rendimento, alta espessura, secagem rápida, bom alastramento e boa dureza.

Indicação: Indicado para ambientes externos, como portas, portões e janelas.

Diferenciais: Protege 3x contra sol e chuva. Embeleza a madeira. Hidrorrepelente.

Propriedades físico-químicas

Cor: Natural e Mogno Avermelhado

Viscosidade (Krebs): 75 - 85 UK

Brilho (60°): 20 - 40 UB

Peso Específico: 0,936 - 0,996 g/cm³

Sólidos/Volume: 49 - 55%

VOC (compostos orgânicos voláteis): 425 – 435 g/L

Sólidos/Peso: 52 – 58 %

Ponto de fulgor: 37°C

Informações técnicas

Composição: Resinas alquídicas modificadas com poliuretano, pigmentos transparentes absorvedores de raios ultravioleta, solventes do tipo hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos, agente fosqueante, secantes organometálicos isentos de chumbo, além de aditivos.

Prazo de validade: 36 meses

Embalagem: 3,6 L e 900 mL

Dados de aplicação

Diluyente: Aguarrás Coral

Rendimento acabado (*):

Até 20 m²/Galão

Até 5 m²/¼ Galão

Variável conforme tipo de madeira e espessura da camada aplicada.

(*) Rendimento referente a aplicação de 3 demãos.

Acessórios de Pintura: Pincel, trincha de cerdas macias, rolo de espuma, rolo de pelo baixo para epóxi ou pistola. A primeira demão deve ser aplicada com pincel ou trincha.

Diluição: Diluir com Aguarrás Coral: 20% na primeira demão (não aplicar sem diluição) e até 10% nas demais para aplicação com pincel, rolo ou trincha, ou 15% nas demais para aplicação com pistola.

Nº de Demãos: Madeira nova: 3 demãos. Em superfícies horizontais (decks), aplique 4 demãos nas seis faces da madeira.

Repintura: 1 ou 2 demãos

Limpeza:

Para ferramentas utilize Aguarrás Coral

Secagem:

Toque: 2 horas;

Entre demãos: 12 horas;

Completa: 24 horas

Recomendações: Evite a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 85%.

Limitação de Responsabilidade

Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela AkzoNobel Tintas Decorativas Brasil sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos são dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor. Rev.: 03/2021



